



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Flexcryl Non-Crack

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Product omschrijving

Zettex Flexcryl non crack is een plasto-elastische 1 componenten, op water gebaseerde acrylaatkit die uithardt door het verdampen van vocht. Zettex Flexcryl Non Crack kan gebruikt worden voor het afdichten van voegen en het opvullen van scheuren binnenshuis. Met Zettex Flexcryl Non Crack voorkomt u het scheuren van de verflaag.

Materiaal

Acrylaat

Voordelen

- Water gebaseerd, geen reuk.
- Overschilderbaar met alle verfsystemen zonder scheurvorming.
- Vrij op oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen.
- Hechting op vrijwel alle ondergronden.
- Makkelijk verwerkbaar

Toepassingsgebieden

- Voor het afdichten van voegen in muren en plafonds binnenshuis.
- Voor het afwerken van vensterbanken en metselwerk binnenshuis
- Voor het vullen van scheuren, afdichten van voegen in plaatmateriaal enzovoorts.
- Geschikt voor het verlijmen van uitgehard polystyreen op absorberende ondergronden.
- Te gebruiken op de meest voorkomende materialen.

Verwerking

Na het voorbereiden van de ondergrond kan de Zettex Non Crack worden aangebracht met de Zettex Caulkgun. De Zettex Flexcryl Non Crack kan worden afgewerkt met water. Het afstrijken van de kit wordt niet alleen aanbevolen om esthetische redenen, maar zorgt er ook voor dat het product goed hecht op de ondergrond. Verwijder maskeertape onmiddellijk naar aanbrengen. Niet uitgeharde resten kunnen worden verwijderd met water.

- Niet uitgeharde resten moeten te allen tijde beschermd worden tegen vocht, totdat de huidvormingstijd verstreken is.
- De Zettex Flexcryl Non Crack hardt uit door het verdampen van water. Hoge luchtvochtigheid, lage temperaturen en diepe voegen kunnen van invloed zijn op de huidvorming en uithardingstijd.
- Indien Zettex Flexcryl Non Crack buiten wordt aangebracht moet de voeg beschermd worden tegen regen en continue waterbelasting.
- Tijdens het drogen kan de kleur licht veranderen.
- Zettex Flexcryl Non Crack is overschilderbaar met de meest voorkomende verfsystemen. Gezien de continue ontwikkeling op dit gebied is een test vooraf aanbevolen.
- Zettex Flexcryl Non Crack kan niet worden aangebracht op bitumineuze en teerbevattende ondergronden en materialen die olie bloeden of weekmakers bevatten.
- Het is niet aan te bevelen dit product aan te brengen op onbehandelde metalen, vanwege het risico op oxidatie.

Leveringsvorm

310 ml koker

Veiligheidsaanbevelingen

Please read our MSDS before using this product.

Houdbaarheid

Zettex Flexcryl non crack heeft een houdbaarheid van 18 maanden, mits bewaard op een droge plaats bij temperaturen tussen de 5 en 25 graden in zijn originele verpakking.

Certificaten



| Eigenschappen | Specificaties |
|--|--|
| Samenstelling | Een op water gebaseerde acrylaatkit |
| Geur | Geurloos |
| Consistentie | Thixotroop pasta |
| Dichtheid | Ongeveer. 1.70 g/ml |
| Huidvormingstijd | Ongeveer. 20 min. (at 23°C; 50 % R.H.) |
| Verwerkingstemperatuur | +5 tot +40 graden |
| Eigenschappen van het uitgeharde product | (bij 23°C; 50 % R.H.) |
| Temperatuurbestendigheid | -20 tot + 80 graden |
| Shore A Hardheid | Ongeveer. 30 (6mm thick film) |
| Treksterkte (ISO 37) | Ongeveer. 0,40 MPa |
| Rek bij breuk (ISO 37) | >120 % |