



STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Easycontact S40



Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Easycontact S40 is een gebruiksklare zeer krachtige universele watervaste contactlijm met een zeer hoog vaste stoffen gehalte, voor het snel en doeltreffend verlijmen van alle soorten PVC op de meest voorkomende ondergronden. Zettex Easycontact S40 is uitstekend bestand tegen langdurige hitte en heeft een mogelijke open verwerkingstijd van meerdere uren. Zettex Easycontact S40 is weekmakervrij en kan zodoende veilig toegepast worden op alle soorten vinyl, kunstleer en PVC soorten.

Materiaal

Nitril Rubber.

Voordelen

- Snelle en eenvoudige applicatie.
- Sneldrogend.
- Hoog vaste stoffen gehalte.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- DCM vrij.
- Gebruiksklaar.
- Zeer krachtig.

Toepassingen

Voor het snel en doeltreffend verlijmen van alle soorten PVC, vinyl, kunstleer op de meest voorkomende ondergronden.

Verwerking

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van vet, olie en stof te zijn. Overmatig stof zal de prestatie van de lijm belemmeren. Rol of spuit de Easycontact S40S gelijkmatig over de te verlijmen ondergronden. Doe dit op beide te verlijmen oppervlakten. Droogtijd is 3-4 minuten. Dit is afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur. De S40 is klaar om te verlijmen, wanneer deze 'touch dry' aanvoelt. Wanneer beide oppervlakten zijn samengebracht, dient u gelijkmatige druk uit te oefenen op de oppervlakken, begin in het midden en werk naar buiten toe. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een roller of zachte bezem om ervoor te zorgen dat de druk gelijkmatig en efficiënt verdeeld wordt, zodat de lijm goed hecht. Eenmaal aangebracht, kan het stuk bijgewerkt worden indien nodig. Volledige uitharding zal 24 uren duren. Zettex S40 droogt, onder normale omstandigheden, in twee minuten en kan tot 6 uur verwerkt worden. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen zorgen ervoor dat de S40 minder snel droogt.

Leveringsvormen

- Vat 1 ltr, 2.5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 25 ltr, 50 ltr, 200 ltr en 1000 ltr

Kleur

Transparant, wit, andere kleuren op aanvraag.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Kleur	Transparant
Vaste stofgehalte (ong.)	38%
Hittebestendig	100°C
Viscositeit 20 °C (Methode: SL 002A) mPa.s	4000
Dichtheid in kg/m ²	850
Treksterkte initieel	40n/50mm ²
Treksterkte na veroudering	48N/50mm ²
Verbruik	150gr/m ²