



STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Easycontact S70 Primer



Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Easycontact S70 Primer is een kant en klare één-componenten universeel verrolbare primer op basis van kunstharsen en rubbers. Zettex Easycontact S70 Primer is speciaal ontwikkeld voor het verstevigen van alle soorten ondergronden waarover zelfklevende dakbanen aangebracht dienen te worden.

Materiaal

SBR rubber.

Voordelen

- Vormt een uitstekende hechtlaag voor zelfklevende dakbanen.
- Draagbaar kant en klaar systeem.
- Snelle eenvoudige applicatie.
- Zeer sneldrogend (25-30min).
- Verbeterd de hechting en watervastheid van de verlijming.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Zeer zuinig in verbruik.

Toepassingen

Voor het primeren van zelfklevende dakbanen op de volgende ondergronden: on-gecoate metalen ondergronden, bitumineuze materialen, hout en beton, kunststoffen en gecacheerde isolatiematerialen.

Verwerking

De te verlijmen materialen droog, stof en vetvrij maken. Losse verflagen of dakbanen moeten verwijderd worden. Bij overgangen moet eventueel losliggend grind weggeveegd worden. Daarna de primer rustig met een vachtroller aanbrengen op de te behandelen oppervlakten. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, maar bedraagt gemiddeld ongeveer 25-30 minuten. Nadat de primer goed is ingetrokken kunnen de zelfklevende banen worden aangebracht.

Leveringsvormen

- Blik 0.8 kg, 4.2 kg, 12.5 kg

Kleur

Zwart.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificatie
Basis	Synthetisch hars
Verwerkingstemperatuur	+5 to +40°C
Temperatuurbestendigheid	-40 to +120°C
Dichtheid	840kg/m ³
Verbruik	250-300 gram/m ²
Open tijd	25-30 min
Maximale verwerkingstijd	60-7-minuten
Vaste stoffen	40%
Kleur	Zwart
Spray patroon	WEB