

**ZETEX**

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD**Threadseal****Zetex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zetex.comwww.zetex.com**Productomschrijving**

Zetex Threadseal is ontworpen voor het vergrendelen en afdichten van metalen buizen en fittingen. Het product hardt uit wanneer het wordt afgesloten van lucht tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt daarnaast het losraken en lekken van schokken en trillingen. De thixotrope aard vermindert de migratie van het vloeibare product na aanbrenging op het substraat. Goede chemische/ oplosmiddelbestendigheid tegen ethanol, motorolie, loodvrije benzine en remvloeistof. Zetex Threadseal is uniek, omdat het pas 60 uur na het aanbrengen volledig uithardt, waardoor gewrichten en ellebogen opnieuw uitgelijnd kunnen worden.

Verwerking

Vervangt tapes en dopes, stopt gas- en vloeistoflekkage op de meeste metalen en helpt bij het smeren tijdens de montage. Zetex Threadseal zal niet versnipperen of scheuren, zodat uw systeem niet wordt verontreinigd. Gebruik Zetex Threadseal om af te dichten tegen olie, gassen, chemicaliën, water en stoom enz.

- Maak ondergrond schoon voor verlijming.
- Breng de lijm aan op de schroefdraden en monteer de onderdelen.
- Onderdelen moeten 15 minuten intrekken om de optimale werksterkte te bereiken binnen één uur.
- Veeg de draden af met een schone doek. Breng een doorlopende hiel aan op de 3e of 4e draad, afhankelijk van de lengte van de draad.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Eigenschappen	Specificaties
Colour	White
Cure speed without Activator	Up to 60 hours
Viscosity Brookfield Sp3 @20rpm @ 25°C	20,000 cps
Gap Fill/Max Threadform	0.4 mm
Flash Point	>85°C
Specific Gravity	1.25
Max Operating Temp	-55 to +150°C
Delivery Forms	Bottle 65 ml
Shelf life	36 months @ 20 °C

Prestatie na uitharding	
Volledige uithardingstijd	60 uur
Typische losbreeksterkte DIN	6 N.m
Typische heersende sterkte DIN	2 N.m