

**ZETTEX**

STICK WITH US

**TECHNISCH DATABLAD****Gunfoam NBS****Zetex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Productomschrijving**

Zetex Gunfoam NBS is een duurzame en snel uithardende één component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van steenachtige bouwdelen.

**Materiaal**

Eén component polyurethaanschuim. CFK, HCFK en HFK-vrij (OzononSchadelijk en draagt niet bij aan het broeikaseffect).

**Eigenschappen**

- Sneldrogende
- Hoge opbrengst
- Grote productdichtheid
- Hoge isolatiewaarde
- Toepasbaar op iedere ondergrond
- Niet UV bestendig
- Af te werken met pleister
- Overschilderbaar

**Toepassingen**

Het afdichten van voegen tussen scheidingswanden, plafond en vloer. Doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en vloeren. Voegen rondom raam en deurkozijnen. Niet geschikt voor onder watertoepassing en niet voor het vullen van grote afgesloten ruimten. Bij bredere voegen en voegen dieper dan 5 cm, het schuim in meerdere lagen aanbrengen. Tussen de verschillende lagen een wachttijd van 15 – 30 minuten aanhouden.

**Leveringsvorm**

Aerosol 750 ml (NBS)

**Ondergrond**

Alle ondergronden moeten vet en stofvrij zijn.

**Veiligheidsaanbevelingen**

Zie veiligheidsinformatieblad.

Propertes	Specifications
Basis	Polyurethane
Drijfgas	Zonder CFK, HCFK en HFK
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C optimaal: +15°C tot +20°C)
Dichtheid uitgehard schuim	20 – 30 kg/m <sup>3</sup>
Huidvormingstijd	8 - 12 min.
Snijbaarheidstijd	50 - 100 min.
Warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt	30 – 35 mW/m.K
Temperatuurbestendigheid	- 40°C/+90 °C
Temperatuurbestendigheid kortstondig	- 40°C/+130 °C

Verwerkingstempratuur omgeving	+10°C to +30 °C
Brandklasse	volgens DIN4102-deel 1 B3
Vulgraad in voeg	50% - 60%
Opbrengst	Ca. 45 liter
Reductie geluid (akoestiek)	60 dB
Houdbaarheid	12 maanden na afvuldatum. Indien rechtop, droog bewaard, in ongeopende, originele verpakking Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.