



STICK WITH US



FICHE TECHNIQUE Easycontact S40

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Description du produit

Zettex Easycontact S40 est un adhésif contact universel imperméable, prêt à l'emploi, très puissant et à très haute teneur en solides, pour un collage rapide et efficace de tous les types de PVC sur les substrats les plus courants. Zettex Easycontact S40 présente une excellente résistance à la chaleur prolongée et un temps de traitement ouvert de plusieurs heures. Zettex Easycontact S40 ne contient pas de plastifiant et peut donc être utilisé en toute sécurité sur tous les types de vinyle, de similicuir et de PVC.

Matériau

Caoutchouc nitrile.

Avantages

- Application rapide et facile.
- Séchage rapide.
- Haute teneur en solides.
- Résistant aux températures élevées.
- Sans DCM.
- Prêt à l'emploi.
- Très puissant.

Applications

Pour un collage rapide et efficace de tous types de PVC, vinyle, cuir artificiel sur les supports les plus courants.

Traitement

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, d'huile et de poussière. Un excès de poussière nuit à la performance de l'adhésif. Rouler ou pulvériser Easycontact S40S uniformément sur les substrats à coller. Le temps de séchage est de 3 à 4 minutes. Il dépend de l'humidité et de la température. Le S40 est prêt à être collé lorsqu'il est sec au toucher. Lorsque les deux surfaces sont rapprochées, appliquez une pression uniforme sur les surfaces, en commençant par le milieu et en allant vers l'extérieur. Pour ce faire, utilisez un rouleau ou un balai doux, par exemple, pour vous assurer que la pression est répartie de manière uniforme et efficace afin que la colle adhère bien. Une fois appliquée, la pièce peut être retouchée si nécessaire. Le séchage complet prend 24 heures. Zettex S40 sèche, dans des conditions normales, en deux minutes et peut être travaillé jusqu'à 6 heures. L'humidité et les basses températures entraînent un séchage moins rapide du S40.

Types d'emballage

- Boîte de peinture 1 ltr, 2.5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 25 ltr, 50 ltr, 200 ltr et 1000 ltr

Couleur

Transparent, blanc, autres couleurs sur demande.

Recommandations de sécurité

Lisez toujours les informations de sécurité avant d'utiliser le produit.

Durée de conservation

Peut être conservé pendant 24 mois dans un emballage non ouvert. Stocker à des températures comprises entre 5°C et 25°C.

Propriétés	Spécifications
Contenu solide (approx.)	38%
Résistant à la chaleur	100°C
Viscosité 20 °C (Méthode : SL 002A) mPa.s	4000
Densité en kg/m ²	850
Résistance initiale à la traction	40n/50mm ²
Résistance à la traction après vieillissement	48N/50mm ²
Consommation	150gr/m ²